

illbruck ME402/ME405 Butylband Alu

Kurzbeschreibung

illbruck ME402/ME405 Butylband Alu besteht aus einer selbstklebenden plasto-elastischen Butylkautschukmasse mit hoher Klebkraft, einseitig kaschiert mit einer einreißfesten, UV- und witterungsbeständigen Kunststoff-Aluminiumverbundfolie.

- Abdichten von Nähten und Überlappungen im Innen- und Außenbereich (z. B. Metall-, Container-, Wintergarten-, Klima- und Lüftungsbau)
- Reparatur oder Sanierung von verwitterten Fugen (z. B. im Gewächshausbau)
- Abdichten von Anschlüssen, Nähten oder Stößen, bei denen eine gas- und wasserdampfdiffusionsdichte Abdichtung erforderlich ist (z. B. Fenster- und Fassadenbau)

Material

Dichtband auf Basis Butylkautschuk, einseitig mit Kunststoff-Aluminiumverbundfolie kaschiert

Farbe

- Oberfläche Aluminium

Produktvorteile

- haftet ohne Primer auf vielen Untergründen
- UV- und witterungsbeständige Oberfläche
- gas- und wasserdampfdiffusionsdicht

Ausführung

Flachprofil als Einzelrolle, selbstklebend, mit seitlichem Überstand

Abmessungen

- illbruck ME402

Best.-Nr.	Breite x Dicke in mm	Rollen/Karton	m/Karton
560-3-			
7100	50 x 1,2	6	150,00
7101	75 x 1,2	4	100,00
7102	100 x 1,2	3	75,00
7103	150 x 1,2	2	50,00

- illbruck ME405

Best.-Nr.	Breite x Dicke in mm	Rollen/Karton	m/Karton
560-5-			
7200	40 x 0,7	6	150,00
7203	60 x 0,7	4	100,00
7205	100 x 0,7	3	75,00

weitere Bandbreiten bzw. -dicken auf Anfrage



Technische Daten illbruck ME402/ME405 Butylband Alu

	DIN	Klassifizierung
Baustoffklasse	4102	B2, normal entflammbar
Chemische Basis der Dichtmasse		Butyl-Kautschuk
Wasserdampfdurchlässigkeit		wasserdampfdiffusionsdicht
UV-Witterungsbeständigkeit (Alufolie)		10 Jahre
Verarbeitungstemperatur		+ 5 °C bis + 40 °C
Temperaturbeständigkeit		- 40 °C bis + 80 °C
Lagerzeit Butylband Alu und Butyl- & Bitumenprimer		12 Monate
Lagertemperatur Butylband Alu und Butyl- & Bitumenprimer		+ 10 °C bis + 25 °C

illbruck ME402/ME405 Butylband Alu

Tremco illbruck GmbH & Co. KG
Werner-Haepf-Strasse 1
92439 Bodenwöhr, Deutschland
Tel. + 49 (0) 94 34/208-0
Fax + 49 (0) 94 34/208-230
E-Mail: info-de@tremco-illbruck.com

Vorbereitung

Die Haftflächen müssen trocken, frei von Öl, Fett, Staub und sonstigen anti-adhäsiven Bestandteilen sein. Auf stark porösen Untergründen (Beton, Gasbeton, Putz u. a.) sowie Butylband-Überlappungen empfehlen wir einen Voranstrich mit illbruck ME901 Butyl- & Bitumenprimer.

Verarbeitung

illbruck ME402/ME405 Butylband Alu wird von der Spule abgerollt und auf die gewünschte Länge geschnitten. Nach dem Abziehen der Trennfolie wird das Band auf den Haftgrund aufgeklebt und sorgfältig mit Hilfe einer Andruckrolle angerollt (Knicke und Falten im Band sind auszuschließen). Querverlegung im Dachbereich ist zu vermeiden (Gefahr des Abdrückens durch Schnee- und Eislasten). Die Mindestklebefläche des Butyls sollte 4 cm sein.

Hinweis

Bei Abdichtungen von Fenster- und Türanschlüssen gegen Balkone oder Terrassen sind die Vorschriften der DIN 18195 zu beachten. Die illbruck EPDM-Folie 1,2 mm erfüllt diese Anforderungen.

illbruck ME901 Butyl- & Bitumenprimer (Haftgrundvermittler)

Ablüßzeit ca. 10–40 Min. je nach Temperatur. Verbrauch ca. 125 ml/m² bzw. ca. 200 ml bei 4 cm Breite (je nach Porosität des Untergrundes). Der Primer wird zu 12 Dosen à 1 l im Karton oder als 5 l-Dose geliefert.

Oder ME902 Butyl- & Bitumen-sprühprimer

Ca. 50 m mit einer Dose / 25 m bei stark saugenden Untergründen. 12 Dosen à 500 ml im Karton.

Service

Auf Wunsch steht Ihnen die Tremco illbruck Anwendungstechnik jederzeit zur Verfügung.

Tremco illbruck Sortiment

illbruck Fugen-Dichtungsbänder
illbruck PUR-Schäume
illbruck Butyl-Dichtbänder
illbruck Folien
illbruck Sonderprodukte
illbruck Zubehör
Tremco Dichtstoffe
illbruck Klebstoffe

Zusatzinformation

Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien sind ausreichende Eigenversuche durchzuführen, um das Material auf seine Eignung in der jeweiligen Anwendung zu prüfen.

Stand der Herstellerangaben 08/11. Technische Änderungen vorbehalten.
Die aktuellste Version finden Sie unter www.tremco-illbruck.com.